

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 1/6/2023

AMETYOT LIQUIDO COLO		IMPACTO						
AMETYST LIQUIDO COLOI)				ASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
100111				da Kg	n°		>	
ACQUA				1.000		250		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		6		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180	15.0	2		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	- 5,0	125		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		190		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	-2,0	50		
VERSATATO VIL V30XF	0085904	094	1.000		240			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		4			
ACQUA				1.000		240		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.506,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
KGAMETYSTCOL	Lt. 1,0			1,55				
#								
#								
	1 + 070 0			1500 F				
USAMETYSTUUL	Lt. 970,0			1506,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:		-					_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 155