

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/16 Rev. 2 del 1/9/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
QUARZO LIQUIDO BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		210	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,3	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		3,3	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA	47555	023	1.000		2,9		
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		8,1		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25		24		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO	50/23	047	25	7,0	175		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	10,0	200	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	5,0	125	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		250	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		2,4	
ACQUA				1.000		29	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75		
ACQUA				1.000		260	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.559,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
	LITT				ER SECCHIO		
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
KGQUARZO	SECCHI Lt. 1,0			1,55			
#	Lt. 1,0			1,00			
#				4=====			
CISQUARZO	Lt. 1.000,0			1559,9			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 156