

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/3/20 Rev. 2 del 10/12/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
LAVABILE LIQUIDO BIANC		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		290	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,9	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4,9	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		2 500 135	116	20	3,0	60	
POLICRIL 280		241173	013	25	12,0	300	
TEXANOL COALESCENTE		2532818AA	088	1.000		350	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		K124000175	061	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		DEG4663651	086	180 100		1	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	028 008	1.000		2	
ACQUA	240 703	006	1.000		200		
AUQUA				1.000		200	
TOTAL F IMPACTO						V = 4 540 0	
TOTALE IMPASTO			1. 4.0		Kg 1.549,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
KGLAVABILE	Lt. 1,0			1,54			
#							
#							
CISLAVABILE	Lt. 1.000,0			1549,2			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Resno	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 154