

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:			Lotto n°:				
PURA PITTURA NATURALE ANTIMUFFA BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	Σ		PESO	VERIFICA
EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA			101	da Kg 500	n°	000	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		260 2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		6		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		3		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	6,0	150		
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	10,0	250		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	3,0	60		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	7,0	175		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	2,0	50		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		150		
AQUAFLOW NLS 200		800	1.000		1,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA		101	500	1,0	500		
GLICOLE GREEN TILLSOL BEB FST			105	200		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.823,0		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 11020,0	
LIINI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
DLID A 2	SECCHI				IN		
PURA3	Lt. 2,5			3,9			
PURA5	Lt. 3,0			4,68			
PURA10	Lt. 10,0			15,6			
PURA12.5	Lt. 12,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Responsabile Tecnico di Produzione:  Data di produzione:							
Data di produzione.							

ITALMONT SRL