

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 23/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:							
RECOAT 1.2 MM ELASTOME	BASE BIAN	IMPASTO							
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA		
ACQUA			_	da Kg 1.000	- 11	63			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		63			
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4			
AMMONIACA 28 BE'		G03732411	007	25		1,4			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6			
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		11			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	1,0	25				
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75				
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI [24L14	032	25	4,0	100				
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	9,0	225			
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2	ML261124	120	25	18,0	450				
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	-,-	40			
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		140			
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5			
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5			
ACQUA		210100	000	1.000		25			
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4			
						_			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.197,3				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0						
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE			
RECOATELAST1.2.1	Lt. 1,0			1					
#									
#									
RECOATELAST1.2K20	Lt. 20,0			20					
NEO ONI LENO I I.ZIVZU	Lt. 20,0			20	SCARTO				
Coarte ammanas <20/					SCARTO				
Scarto ammesso <3%									
Data di produzione:									
Responsabile					ile Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 136