

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/5/07 Rev. 2 del 26/11/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
DIAMANT BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		330		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,7		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,6		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		3,9		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,9		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	9,0	225		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	12,0	240		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	2,0	50		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		460		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		5,1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		46		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		14,1		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTAL 5 TARACTO					14 4 9 4 11 9			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.847,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
DIAMANT1	Lt. 0,8			1,19				
#								
#								
DIAMANT12.5	Lt. 12,5			19,8				
	Lt. 12,0			19,0	CCADTO			
0					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								
•					Tanina di Produziona:			
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 046