RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03
Rev. 1

Preparato il: | Lotto n°:

SUPER TRASPIRA LIQUIDO BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000		**450**	
ACTICIDE FSN		004	180		**2,5**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		**1,5**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		053	20		**4,5**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**1**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		**1,5**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		**1,5**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		023	1.000		**2,5**	
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		**1**	
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		**3**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	**13,0**	**325**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		027	25	**23,0**	**575**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25		**25**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25		**25**	
VERSATATO VIL V30X		094	1.000		**60**	
ACQUA			1.000		**130**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.609,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
KGP1014	Lt. 1,0			1,6			
#							
#							
CISKGP1014	Lt. 1.000,0			1609			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Responsabile Tecnico di Produzione:

Data di produzione: