

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 3 del 19/4/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
QUARZO BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	330	-	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'		0100002000 2000	007	25		3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		10		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	9,0	180		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	-,-	390		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3		
ACQUA		210100	000	1.000		72		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
		42 001	074	1.000				
TOTALE IMPASTO					Kg 1.725,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,			
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
OLIA BZO1	SECCHI 1+ 0.0				IN			
QUARZO1	Lt. 0,8			1,12				
#								
**								
QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,8				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_	
'								

ITALMONT SRL Scheda n° 040