

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 21/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM SILOSSAN	BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- ''	27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0100002000 2000	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		1112 1000 170	020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI [2 11 11 0	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	20,0	500	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,5	
ACQUA			000	1.000		30	
LAPONITE-RD			025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200	1,0	4	
						-	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.129,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO LITRI PER				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.2SIL.1	Lt. 1,0			1			
#	1,0			'			
#							
#							
RECOAT1.2SILK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_
responsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 134