

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/10/19 Rev. 3 del 29/5/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
LACTEA BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71460233	017	25		3,3		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41990	093	1.000		6,6		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
TITANIO RCL595 KG 25		3630009615	090	25	10,0	250		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	7,0	175		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24000886	116	20	4,0	80		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		230		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		230		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180		2		
TILLCERA 50		42537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.681,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE		
OODIOL AITHOOLO	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
#								
#								
#								
LACTEA12.5	Lt. 12,5			16,9				
	,0			. 0,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					30			
Data di produzione:								
Data di produziono.		000bile	Toon!	di Dec -l		_		
Responsable I					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 199