

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/5/07 Rev. 2 del 26/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
DIAMANT BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		330		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		5,7		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,6		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		3,9		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) GLICOLE PROPILENICO PURO			023	1.000		3,9 12		
TEXANOL COALESCENTE		V124000175	020	1.000				
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	K124000175	061 124	25	9,0	7,5 225			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)			046	20	12,0	240		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	2,0	50		
POLICRIL 547		271170	035	1.000	2,0	460		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		5,1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		46		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		14,1		
TILLCERA 50		010022000.200	074	1.000		5		
			<b>.</b>	1.000		Ţ.		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.847,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ny 1.041,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
DIAMANT1	Lt. 0,8			1,19				
#								
#								
DIAMANT12.5	Lt. 12,5			19,8				
DIAWANT 12.0	Lt. 12,0			13,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					SUARTO			
Data di produzione:								
			مالما	T	" Dan de	•	_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 046