

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/7/07 Rev. 3 del 4/8/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
REFONDO BIANCO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL SOS MUN		SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		540	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,2	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 2			027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P)			013	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25			030	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT	SC	2 500 135	116	20	4,0	80	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		210	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2	
AQUAFLOW NLS 200	240 705	800	1.000		2		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.688,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 1.000,0	
CINE DI EAVOIRO TOTALI				PER SE			
CODICE ARTICOLO PE	R					TOTALE	
	CHI			Kg	N°		
#							
	2,5			4			
REFONDO5 Lt.	5,0			8,01			
REFONDO12.5 Lt.	12,5			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 038