

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
UNICO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		3,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG ACTICIDE FSN		087	180		1		
ACTICIDE FSN TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		004	180 1.000		5,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		023	1.000		3,6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8		
TEXANOL COALESCENTE		020	1.000		4,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	5,0	125		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	5,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	8,0	200		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	4,0	100		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	1,0	25		
POLICRIL 280		088	1.000	,	180		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
ACQUA			1.000		25		
TOTALE IMPASTO						V ~ 1 752 2	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Kg 1.752,3	
CIVE DI EAVORO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
UNICO5	Lt. 5,0			7,99			
UNICO12.5	Lt. 12,5			19,9			
	12,0			. 5,5	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					20/11/10		
Data di produzione:							
·	Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 008