RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/12/15 Rev. 3 del 7/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:

REONYX BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000		**480**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		**2**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		**8**	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		**4**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		**4**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**5,5**	
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		**7,5**	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		**4**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		**2**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		028	100		**1,5**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	**6,0**	**150**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	110125	027	25	**12,0**	**300**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24I173	013	25	**18,0**	**450**	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 500 135	116	20	**4,0**	**80**	
VERSATATO VIL V30XF	1 625 178	094	1.000		**180**	
ACTICIDE MK 501	17837	005	25		**17**	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		**2**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		028	100		**1**	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		**5**	
ACQUA			1.000		**20**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.798,5**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHI			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE
#						
REONYX2.5	Lt. 2,5			4,08		
REONYX5	Lt. 5,0			8,16		
REONYX12.5	Lt. 12,5			20,4		
					SCARTO	

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____