

		RICETTA DI PREPARAZIONE				PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 4 del 24/8/2024	
Preparato il:					Lotto n°:		
ZIRKON BASE BIANCA					IMPASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		
ACQUA				1.000		350	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25			141	25	6,0	150	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	8,0	200	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	13,0	260	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	3,0	60	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24I173	013	25	3,0	75	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		370	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		16,5	
ACQUA				1.000		35	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.719,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO		TOTALE	
				Kg	N°		
ZIRKON1	Lt. 0,8			1,11			
ZIRKON2.5	Lt. 2,5			3,72			
ZIRKON5	Lt. 5,0			7,44			
ZIRKON12.5	Lt. 12,5			18,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							