



RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il
3/10/12 Rev. 3 del
9/4/2023

Preparato il:

Lotto n°:

RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA

IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		85	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		5	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPYLENICO PURO		020	1.000		5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24I173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	140225	021	25	1,0	25	
TITANIO BLOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836	24L09	121	25	14,0	350	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	5,0	125	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	2,0	50	
POLICRIL 280	2532818AA	088	1.000		160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOF NS01 BIO 100 KG		028	100		2	
ACQUA			1.000		30	

TOTALE IMPASTO **Kg 1.146,4**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
RECOAT1.5AS.1	Lt. 1,0		1			
#						
#						
RECOAT1.5ASK20	Lt. 20,0		20			
				SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: