



RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il
1/3/20 Rev. 3 del
23/1/2024

Preparato il:

Lotto n°:

RECOAT 1.5 MM SILOSSANICO BASE BIANCA

IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		27	
CELLULOSA TILLMANN'S TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4	
TILLMANN'S TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		1	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPYLENICO PURO		020	1.000		8	
TITANIO BISSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24I173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03))		001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836	24L09	121	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836	24L09	121	25	16,0	400	
POLICRIL 280	2532818AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOF NS01 BIO 100 KG		028	100		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		1,5	
ACQUA			1.000		30	
LAPONITE-RD		025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	1,0	25	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4	

TOTALE IMPASTO **Kg 1.130,2**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
RECOAT1.5SIL.1	Lt. 1,0		1			
#						
#						
RECOAT1.5SILK20	Lt. 20,0		20			
				SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: