



RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il
12/6/16 Rev. 3 del
23/6/2023

Preparato il:

Lotto n°:

RECOAT 1.5 MM ELASTOMERICO BASE BIANCA

IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		76	
LAPONITE-RD		025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4,1	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		1,1	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPYLENICO PURO		020	1.000		8,1	
TITANIO BLOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24I173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	5,0	125	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836	24L09	121	25	17,0	425	
POLICRIL 280	2532818AA	088	1.000		41	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		2,6	
ANTISCHIUMA DEFOSOF NS01 BIO 100 KG		028	100		0,6	
POLICRIL 574	2 430 826	107	1.000		150	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		1,6	
ACQUA			1.000		31	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5,1	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4,1	

TOTALE IMPASTO **Kg 1.321,9**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
RECOATELAST1.5.1	Lt. 1,0		1			
#						
#						
RECOATELAST1.5K20	Lt. 20,0		20			
				SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: