RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 11/11/02 Rev. 23 del 11/11/2002

Preparato il:		Lotto n°:

SUPER TRASPIRA BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**500,0**	**500**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**4**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**2,5**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**7,5**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,5**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**2**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**2,5**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**4,5**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**2**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**8**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**15,0**	**375**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**30,0**	**750**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**1,0**	**25**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**1,0**	**25**	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		**90**	
Acqua pretrattata		1000	1	**70,0**	**70**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.869,5**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
P1005	Lt. 5,0			8,12			
P1012.5	Lt. 12,5			20,3			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____