RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 22/1/16 Rev. 10 del 22/1/2016

Preparato il:		Lotto n°:

REONYX BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**480,0**	**480**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**2**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**8**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**4**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**4**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**5,5**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**7,5**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**4**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**2**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,5**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	**6,0**	**150**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**12,0**	**300**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**18,0**	**450**	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	**4,0**	**80**	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		**180**	
ACTICIDE MK 501	PP	005	25		**17**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**2**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5**	
Acqua pretrattata		1000	1	**20,0**	**20**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.798,5**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
REONYX2.5	Lt. 2,5			4,08			
REONYX5	Lt. 5,0			8,16			
REONYX12.5	Lt. 12,5			20,4			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____