RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 5/9/14 Rev. 12 del 5/9/2014

Preparato il:		Lotto n°:

TITANIT BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**270,0**	**270**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**3**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**6,6**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**4,5**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**7,5**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**5,4**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**9**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**6**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1,8**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**6,0**	**150**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**15,0**	**375**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	**6,0**	**150**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**3,0**	**75**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**420**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,5**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.490,3**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
TITANIT1NEU	Lt. 1,0			1,51			
#							
TITANIT5NEU	Lt. 5,0			7,56			
TITANIT12.5BO	Lt. 12,5			18,9			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

_____

Responsabile Tecnico di Produzione: