RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/11/17 Rev. 8 del 20/11/2017

Preparato il: | Lotto n°:

RETITAN BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	450,0	450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		4,8	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		8,4	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		3,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		5,4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		6	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		6,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25	PP	141	25	3,0	75	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	3,0	75	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		3,9	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	50 626	021	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	4,0	80	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	3,0	75	
ACTICIDE MK 501	PP	005	25		16,5	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		210	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		3	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.711,9	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
RETITAN5	Lt. 5,0			7,91			
RETITAN12.5	Lt. 12,5			19,7			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____