RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 19/3/13 Rev. 13 del 19/3/2013

Preparato il:		Lotto n°:

UNICO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	450,0	450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		3,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		7	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		5,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		3,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		8	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		4,2	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25	PP	141	25	5,0	125	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	5,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	4,0	100	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	50 626	021	25	1,0	25	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		180	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
Acqua pretrattata		1000	1	25,0	25	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.752,3	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
UNICO5	Lt. 5,0			7,99			
UNICO12.5	Lt. 12,5			19,9			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____