RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 27/9/21 Rev. 5 del 27/9/2021

Preparato il: | Lotto n°:

LAVABILE BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**270,0**	**270**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**4**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**4,5**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**2,5**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**3,7**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**7,2**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**6**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**9**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**5**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2,4**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**18,0**	**450**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	**6,0**	**150**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**3,0**	**75**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**540**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,5**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5**	
Acqua pretrattata		1000	1	**35,0**	**35**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.570,8**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
LAVABILE1BO	Lt. 1,0			1,43			
LAVABILE2.5BO	Lt. 2,5			3,59			
LAVABILE5BO	Lt. 5,0			7,19			
LAVABILE12.5BO	Lt. 12,5			17,9			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____