RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 26/6/12 Rev. 14 del 26/6/2012

Preparato il:		Lotto n°:

ONYX LAVABILE BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	450,0	450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		5,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		8,5	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		6	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		8	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		6,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25	PP	141	25	6,0	150	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	1,0	25	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	4,0	80	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	12,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	6,0	150	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		210	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		90	
ACTICIDE MK 501	PP	005	25		17	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.824,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
ONYX5	Lt. 5,0			7,82			
ONYX12.5	Lt. 12,5			19,5			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____