RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 9/7/19 Rev. 7 del 9/7/2019

Preparato il:		Lotto n°:

FONDORECOAT LISCIO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**264,0**	**264**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**3,7**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**3,3**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**2,4**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**3**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,7**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**3**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**2,4**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**7,3**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**4,7**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	**3,0**	**75**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**4,0**	**100**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	**13,0**	**260**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**2,0**	**50**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**7,0**	**175**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**400**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,7**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	**10,0**	**250**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**3,3**	
Acqua pretrattata		1000	1	**50,0**	**50**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5,5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.666,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
#							
FONDORECOAT12.5-LISCIO	Lt. 12,5			17,8			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____