RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 16/4/10 Rev. 16 del 16/4/2010

Preparato il:		Lotto n°:

FONDORECOAT SABBIATO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	320,0	320	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		2,7	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		2,8	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		8	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	9,0	225	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		400	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	4,0	100	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS	PP	034	25	8,0	200	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		2	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.701,8	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
FONDORECOAT5	Lt. 5,0			7,4			
FONDORECOAT12.5	Lt. 12,5			18,5			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____