RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/10/22 Rev. 4 del 12/10/2022

Preparato il:		Lotto n°:

FONDO REFINE BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**286,0**	**286**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**4,3**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**1,5**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1,5**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**1,5**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**4,3**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**1,5**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**2,2**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**1,5**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	**9,0**	**225**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**2,0**	**50**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	**5,0**	**125**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	**1,0**	**25**	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	**10,0**	**250**	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	**12,0**	**300**	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS	PP	034	25	**9,0**	**225**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**260**	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650	PP	098	1.000		**10**	
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV	PP	117	30		**2,2**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2,9**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**1,5**	
Acqua pretrattata		1000	1	**19,0**	**19**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.799,9**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
REFINE5	Lt. 5,0			8,56			
REFINE12.5	Lt. 12,5			21,4			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____