RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 29/1/13 Rev. 13 del 29/1/2013

Preparato il: | Lotto n°:

REFONDO SABBIATO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	510,0	510	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		14,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		3,6	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		180	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		180	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		7,2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		7,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		14,4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		7,2	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		3,6	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		3,6	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		3,6	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	2,0	50	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25	PP	141	25	5,0	125	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	2,0	40	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	12,0	300	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		3,6	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		45	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.778,4	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
REFONDOS2.5	Lt. 2,5			3,56			
REFONDOS5	Lt. 5,0			7,12			
REFONDOS12.5	Lt. 12,5			17,8			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: