RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 4/8/07 Rev. 19 del 4/8/2007

Preparato il: | Lotto n°:

REFONDO BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**540,0**	**540**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**2,4**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**3**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,2**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**2,4**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**7,5**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**4**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**4**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	**15,0**	**375**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**6,0**	**150**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**6,0**	**150**	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG	PP	030	25	**6,0**	**150**	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	**4,0**	**80**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**210**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**2**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.688,5**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
REFONDO2	Lt. 2,5			4			
REFONDO5	Lt. 5,0			8,01			
REFONDO12.5	Lt. 12,5			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____