RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/11/05 Rev. 20 del 15/11/2005

Preparato il:		Lotto n°:

QUARZO BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	330,0	330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		6	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		3,3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	5,0	125	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	9,0	225	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	9,0	180	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	6,0	150	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		390	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		3	
Acqua pretrattata		1000	1	72,0	72	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		15,6	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.741,4	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
QUARZO1	Lt. 1,0			1,51			
#							
#							
QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,9			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____