RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/7/14 Rev. 12 del 2/7/2014

Preparato il:		Lotto n°:

ZIRKON WHITE BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**330,0**	**330**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**6**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**3,3**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**3**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**4,5**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2,1**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**4,5**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**3,8**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**9**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**7,5**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25	PP	141	25	**9,0**	**225**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**3,0**	**75**	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	**6,0**	**150**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	**15,0**	**300**	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	**4,0**	**80**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**3,0**	**75**	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		**360**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2,1**	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		**16,5**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.662,3**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
ZIRKON14BIANCO	Lt. 1,0			1,5			
#							
#							
ZIRKON12.5BIANCO	Lt. 12,5			18,7			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____