RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/11/05 Rev. 20 del 15/11/2005

Preparato il:		Lotto n°:

ZIRKON BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	350,0	350	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		6	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25	PP	141	25	6,0	150	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	8,0	200	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	13,0	260	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	3,0	60	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	3,0	75	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		370	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		2	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		16,5	
Acqua pretrattata		1000	1	35,0	35	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.719,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
ZIRKON1	Lt. 1,0			1,48			
ZIRKON2.5	Lt. 2,5			3,72			
ZIRKON5	Lt. 5,0			7,44			
ZIRKON12.5	Lt. 12,5			18,6			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____