ITALMONT

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 21/6/06 Rev. 20 del 21/6/2006

Preparato il:		Lotto n°:

ESTCEM BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**177,0**	**177**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**4,7**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**4,2**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**2,1**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**5**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2,1**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**4,7**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**4,2**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**12,5**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**7,8**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	**10,0**	**250**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**6,0**	**150**	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	**4,0**	**100**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	**16,0**	**320**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**4,0**	**100**	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		**15,6**	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		**180**	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		**290**	
POLICRIL 574	PP	107	1.000		**94**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,6**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**3,2**	
Acqua pretrattata		1000	1	**32,0**	**32**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.765,7**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
ESTCEM1	Lt. 1,0			1,51			
ESTCEM2.5	Lt. 2,5			3,77			
ESTCEM5	Lt. 5,0			7,55			
ESTCEM12.5	Lt. 12,5			18,8			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____