# RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 17/5/13 Rev. 13 del 17/5/2013

| Preparato il: | | Lotto n°: |
|---|---|---|

## ESTCEM BASE BO — IMPASTO

| DESCRIZIONE COMPONENTI | NL | NUM SDS | SACCHI da Kg | SACCHI n° | PESO | VERIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua pretrattata | | 1000 | 1 | **170,0** | **170** | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | DEAT512766 | 053 | 20 | | **4,5** | |
| ACTICIDE FSN | PP | 071 | 180 | | **4** | |
| TILLMANNS TILLGLUCO 95 | DEG4664208 | 086 | 180 | | **2** | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | PP | 017 | 25 | | **4,8** | |
| ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG | PP | 028 | 100 | | **2** | |
| DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 | PP | 093 | 1.000 | | **4,5** | |
| TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) | 47555 | 023 | 1.000 | | **4** | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | PP | 020 | 1.000 | | **12** | |
| TEXANOL COALESCENTE | PP | 061 | 1.000 | | **7,5** | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | 26D223 | 014 | 25 | **3,0** | **75** | |
| CAOLINO CALCINATO CMP-PG | M4KB01 | 082 | 25 | **5,0** | **125** | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) | PP | 047 | 25 | **6,0** | **150** | |
| QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON) | PP | 046 | 20 | **15,0** | **300** | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | 26G203 | 013 | 25 | **4,0** | **100** | |
| ACTICIDE MK 502 | PP | 137 | 25 | | **15** | |
| VERSATATO VIL V30XF | 1 816 200 | 094 | 1.000 | | **170** | |
| POLICRIL 547 | 2635677AA | 035 | 1.000 | | **270** | |
| POLICRIL 574 | PP | 107 | 1.000 | | **90** | |
| ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG | PP | 028 | 100 | | **1,5** | |
| AQUAFLOW NLS 200 | PP | 008 | 1.000 | | **3** | |
| Acqua pretrattata | | 1000 | 1 | **30,0** | **30** | |
| TILLCERA 50 | PP | 075 | 1.000 | | **5** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | **Kg 1.549,8** | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | | |

| CODICE ARTICOLO | LITRI PER SECCHIO | | | PER SECCHIO Kg | PER SECCHIO N° | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTCEM1BO | Lt. 1,0 | | | 1,47 | | | |
| ESTCEM2.5BO | Lt. 2,5 | | | 3,69 | | | |
| ESTCEM5NEU | Lt. 5,0 | | | 7,38 | | | |
| ESTCEM12.5BO | Lt. 12,5 | | | 18,4 | | | |
| | | | | | SCARTO | | |

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____