RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 23/9/11 Rev. 15 del 23/9/2011

Preparato il: | Lotto n°:

REFLEX BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	165,0	165	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		1,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		4,5	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		3,3	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		9	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		13,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,8	
POLICRIL 574	PP	107	1.000		260	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	4,0	80	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	3,0	75	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG	PP	030	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	9,0	225	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,8	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		15	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		3	
Acqua pretrattata		1000	1	10,0	10	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.576,7	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
REFLEX5BO	Lt. 5,0			8,05			
REFLEX12.5BO	Lt. 12,5			20,1			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____