RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 23/9/10 Rev. 16 del 23/9/2010

Preparato il: | Lotto n°:

RESAND 1.0 MM BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	171,0	171	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		3	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		1,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		3	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		2	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		7	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		6	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	6,0	120	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG	PP	030	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	3,0	75	
SABBIA SFERICO 0.1-0.5 MM (SABBIA FRANCESE 01-04)	PP	002	25	12,0	300	
GRANULATO DI CALCIO ML 600	PP	118	25	6,0	150	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		250	
POLICRIL 574	PP	107	1.000		84	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650	PP	098	1.000		25	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		15	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
Acqua pretrattata		1000	1	15,0	15	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.875,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE
RESAND1	Lt. 1,0			1,64		
RESAND2.5	Lt. 2,5			4,1		
RESAND5	Lt. 5,0			8,21		
RESAND12.5	Lt. 12,5			20,5		
					SCARTO	

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____