RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/9/13 Rev. 13 del 30/9/2013

Preparato il:		Lotto n°:

REGUM BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**14,0**	**14**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**0,7**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**1,4**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**1,2**	
POLICRIL 574	PP	107	1.000		**950**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**9,0**	**225**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**2,0**	**50**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**6,0**	**150**	
ANTISCHIUMA NSO DF 25 KG (ECO)	PP	145	25		**2,8**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	**3,0**	**75**	
Acqua pretrattata		1000	1	**35,0**	**35**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.580,1**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
#							
REGUM12.5WHITE	Lt. 12,5			18			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____