RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/9/13 Rev. 13 del 30/9/2013

Preparato il:		Lotto n°:

REGUM BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**15,0**	**15**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**0,8**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**1,5**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**0,8**	
POLICRIL 574	PP	107	1.000	**1,0**	**1020**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**9,0**	**225**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**2,0**	**50**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**6,0**	**150**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**3**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.541,1**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
REGUM1BO	Lt. 1,0			1,34			
REGUM2.5BO	Lt. 2,5			3,36			
REGUM5BO	Lt. 5,0			6,74			
REGUM12.5BO	Lt. 12,5			16,8			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____