RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/7/07 Rev. 19 del 2/7/2007

Preparato il:		Lotto n°:

RESTUCCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**400,0**	**400**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**5**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**1**	
LAPONITE-RD	PP	025	25		**1**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**15**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 15000 YP4	PP	055	25		**5**	
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG	PP	026	25		**5**	
LAVIOTIX P0 SACCO DA 25 KG	05128A	069	25		**3**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**4**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	**50,0**	**1250**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**1,0**	**25**	
CALCE IDRATA SPUERVENTILATO	PP	305	25		**12,5**	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	50 626	021	25	**1,0**	**25**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**2,0**	**50**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**60**	
AMIDO TYLOVIS SE 7	PP	122	25		**1,5**	
Acqua pretrattata		1000	1	**350,0**	**350**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 2.214,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
RE1.5	Lt. 1,0			1			
#							
RE5	Lt. 5,0			5			
RE20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____