RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 23/5/06 Rev. 20 del 23/5/2006

Preparato il:		Lotto n°:

PLASTER MIX — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**400,0**	**400**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**5**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**1**	
LAPONITE-RD	PP	025	25		**1**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**15**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 15000 YP4	PP	055	25		**5**	
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG	PP	026	25		**5**	
LAVIOTIX P0 SACCO DA 25 KG	05128A	069	25		**4**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**4**	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG	PP	030	25	**45,0**	**1125**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	**4,0**	**100**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**1,0**	**25**	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	50 626	021	25	**1,0**	**25**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**2,0**	**50**	
CARBONATO DI CALCIO BS90 SACCHI DA 25 KG	PP	430	25	**4,0**	**100**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**60**	
AMIDO TYLOVIS SE 7	PP	122	25		**1,5**	
Acqua pretrattata		1000	1	**200,0**	**200**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 2.127,5**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
USA1.5	Lt. 1,5			1,5			
USA5	Lt. 5,0			5			
USA18	Lt. 18,0			18			
USA20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____