RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/1/20 Rev. 6 del 15/1/2020

Preparato il:		Lotto n°:

READY FINE — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**520,0**	**520**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**4**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**1,5**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**9**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	**32,0**	**800**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**90**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,5**	
Acqua pretrattata		1000	1	**80,0**	**80**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.507,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
#							
USA20GF	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____