ITALMONT

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 13/4/22 Rev. 4 del 13/4/2022

Preparato il:		Lotto n°:

RECOAT 0.5 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**85,0**	**85**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**2,5**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**2,3**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**5,6**	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		**5**	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		**5,5**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**3**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**5,5**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**5**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**4,0**	**100**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	**4,0**	**100**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	**2,0**	**40**	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	50 626	021	25	**1,0**	**25**	
GRANULATO DI CALCIO ML 600	PP	118	25	**19,0**	**475**	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	**3,0**	**75**	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		**160**	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		**4**	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650	PP	098	1.000		**4**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**1**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2**	
Acqua pretrattata		1000	1	**30,0**	**30**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.136,4**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
#							
RECOAT0.5ASK20BO	Lt. 19,4			19,4			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____