ITALMONT

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/4/22 Rev. 4 del 15/4/2022

Preparato il:		Lotto n°:

RECOAT 0.5 MM SILOSSANICO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	27,0	27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		1	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600	PP	118	25	20,0	500	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		160	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		5,5	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650	PP	098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		1,5	
Acqua pretrattata		1000	1	30,0	30	
LAPONITE-RD	PP	025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	2,0	40	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.145,2	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
#							
RECOAT0.5SILK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____