RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/3/20 Rev. 6 del 10/3/2020

Preparato il:		Lotto n°:

RECOAT 1.0 MM TERMICO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	152,0	152	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		2,3	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		0,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		1,9	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		2,1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		1,2	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		3,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		2,6	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		3,9	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25		21	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	4,0	80	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	4,0	80	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG	PP	030	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	2,0	50	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1	
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0,5 - 1,00 MM SACCHI 15 KG	PP	041	15	11,0	165	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		140	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650	PP	098	1.000		27	
POLICRIL 574	PP	107	1.000		56	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		7,8	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		1,3	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		4,1	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		180	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.287,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
RECOAT1TERM.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1TERMK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____