RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 11/10/12 Rev. 14 del 11/10/2012

Preparato il: | Lotto n°:

RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	85,0	85	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		5	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		5,5	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	2,0	40	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	50 626	021	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836	PP	121	25	14,0	350	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0	PP	119	25	5,0	125	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	2,0	50	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650	PP	098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		2	
Acqua pretrattata		1000	1	30,0	30	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.136,4	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
RECOAT1.5ASBO.1	Lt. 0,9			0,92			
#							
#							
RECOAT1.5ASK20BO	Lt. 19,4			19,4			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____