RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/3/20 Rev. 6 del 12/3/2020

Preparato il:		Lotto n°:

RECOAT 1.5 MM SILOSSANICO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**27,0**	**27**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**1,9**	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		**4**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**1,8**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**5,6**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**5,4**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**8**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	**1,0**	**25**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	**4,0**	**100**	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	**3,0**	**75**	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836	PP	121	25	**4,0**	**100**	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836	PP	121	25	**16,0**	**400**	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		**160**	
ACTICIDE MK 502	PP	137	25		**5,5**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**2,5**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1**	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650	PP	098	1.000		**65**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**1,5**	
Acqua pretrattata		1000	1	**30,0**	**30**	
LAPONITE-RD	PP	025	25		**1**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	**2,0**	**40**	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		**5**	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		**4**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.145,2**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
RECOAT1.5SIL.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.5SILK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____