RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/10/10 Rev. 16 del 8/10/2010

Preparato il:		Lotto n°:

TYRKYS LIQUIDO BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	386,0	386	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		0,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		1,4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		3,3	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		0,6	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		1,9	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		1,7	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		1,1	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		2,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		2,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	LB26021009-11413	125	25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	10,0	250	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25		12,3	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	5,0	125	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		77	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		0,9	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		1,1	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		0,9	
Acqua pretrattata		1000	1	303,0	303	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.497,0	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
KGTYRKYS	Lt. 1,0			1,49			
#							
#							
CISKGTYRKYS	Lt. 1.000,0			1496			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____