RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/10/07 Rev. 19 del 2/10/2007

Preparato il:		Lotto n°:

NEFRIT LIQUIDO BIANCO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**602,0**	**602**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**1,4**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**5,1**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**1,4**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**2,8**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**3,8**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**6,5**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25	PP	141	25	**3,0**	**75**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**9,0**	**225**	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 600 295	116	20	**4,0**	**80**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**13,0**	**325**	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		**130**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**2,8**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**1,4**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**2,4**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.541,6**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
KGNEFRIT	Lt. 1,0			1			
#							
#							
CISNEFRIT	Lt. 1.000,0			1000			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____