RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 9/3/20 Rev. 6 del 9/3/2020

Preparato il:		Lotto n°:

AMETYST LIQUIDO COLORATO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**249,0**	**249**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**2,5**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**4**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**2**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**3**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**6**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**5**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**7**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**4**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**2**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**15,0**	**375**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	**5,0**	**125**	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		**190**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**2,0**	**50**	
VERSATATO VIL V30XF	1 816 200	094	1.000		**240**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1**	
Acqua pretrattata		1000	1	**239,0**	**239**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.504,5**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
KGAMETYSTCOL	Lt. 1,0			1			
#							
#							
CISAMETYSTCOL	Lt. 970,0			970			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____